

アシバツナギ引張試験成績書

品 番	ねじ込み深さ	ネジ部最大引張強度N (kgf)
AWW-70	50mm	6,718 (685)
	60mm	8,041 (820)
	70mm	8,189 (835)
AWW-105	60mm	7,453 (760)
	80mm	8,140 (830)
	100mm	10,787 (1,100)
AWW-145	60mm	7,355 (750)
	80mm	8,630 (880)
	100mm	11,278 (1,150)

() 内は従来単位

試験材料 — 105mm柱 針葉樹 (青木)

* 曲げ荷重が掛からないよう壁に対して直角の状態で使用して下さい。

* 木材の場合、樹木の種類・製材部位・樹齢・水分含量・締結部位等の条件により強度が変わりますので、安全率を十分考慮して使用して下さい。

平成25年2月14日

株式会社シグテックファスナー

ホームページ www.sigtec-f.com

