

# I デッキメイト引張強度成績書

〈I-N〉

試験方法	試験値	試料 (デッキ)
引張試験	8,336 N (850kgf)	東邦シートフレーム I デッキ 板厚 1.2mm

( )内は従来単位を示す

上の表はハンガーの最大引張強度です。

\*使用するデッキプレートの厚み施工条件及び状態により、引張強度は変化します。

平成25年3月22日

株式会社シグテックファスナー

ホームページ [www.sigtec-f.com](http://www.sigtec-f.com)