

# Uデッキメイト引張強度成績書

〈U-N〉

試験方法	試験値	試料 (デッキ)
引張試験	4,413 N (450 kgf)	植木鋼管 スーパーUデッキ 板厚 0.8 mm

( )内は従来単位を示す

試験状態 デッキプレートが変形して、離脱した。

\*使用するデッキプレートの厚み施工条件及び状態により、引張強度は変化します。

平成25年3月22日

株式会社シグテックファスチ

ホームページ [www.sigtec-f.com](http://www.sigtec-f.com)