

デッキメイト SE-S 引張試験成績書

〈SE-S 18-21〉

試験方法	最大引張強度	試材 (デッキ)
引張試験	5884 N (600kgf)	日鐵住金建材 スーパーEデッキ EZ50 板厚 1.2mm

()内は従来単位を示す

試験状態 デッキメイトが変形して離脱した。

*ハンガー仕様 亜鉛メッキ鋼板 PL-1.6mm


*垂直の状態でご使用ください。

*使用するデッキの厚み施工条件及び状態により、引張強度にバラツキが生じますので考慮してご使用ください。

*安全率は充分に考慮してご使用ください。

平成25年3月22日

株式会社シグテックファスナ



ホームページ www.sigtec-f.com