

エンブラ全ネジボルト引張強度

ネジサイズ M8-P1.25

◎引張強度

試験方法	有効断面積	計算値
引張試験	36.6 mm ²	2,226 N (227 kgf)

() 内は従来単位を示す

計算値はポリペンコアセタールの物性値より算出した数値です。
破断強度となります。

使用材料ー日本ポリペンコ (株) ポリペンコアセタール

※熱伝導率 5.5×10^{-4} (cal/sec/cm²/°C/cm)
鋼 $1,250 \times 10^{-4}$ (cal/sec/cm²/°C/cm)
鋼の約 1/227

平成25年1月15日

株式会社シグテックファスナー

ホームページ www.sigtec-f.com

