

エンブラ全ネジボルト引張強度

ネジサイズ W1/2-12

◎引張強度

試験方法	有効断面積	試験値
引張試験	87.4 mm ²	5,315 N (542 kgf)

() 内は従来単位を示す

使用試験器：油圧試験器

◎剪断強度

試験方法	有効断面積	計算値
剪断試験	87.4 mm ²	4,795 N (489 kgf)

() 内は従来単位を示す

剪断強度は、日本ポリペンコアセタールの物性値より算出した数値です。

*試験値、計算値ともに破断強度となります。

※熱伝導率 5.5×10^{-4} (cal/sec/cm²/°C/cm)

鋼 $1,250 \times 10^{-4}$ (cal/sec/cm²/°C/cm)

鋼の約 1/227

平成25年1月15日

株式会社シグテックファスナー

ホームページ www.sigtec-f.com

