

エンブラナット引張強度

外径 $\phi 15$

内ネジ W5/16-18

強度種類	有効断面積	測定値
引張強度	221.14mm ²	12,749N (1,300kgf)

() 内は従来単位を示す

使用材料—日本ポリペンコ (株) ポリペンコアセタール
破断強度となります。

※熱伝導率 5.5×10 (cal/sec/cm²/°C/cm)

鋼 $1,250 \times 10$ (cal/sec/cm²/°C/cm)

鋼の約 $1/227$

平成25年1月15日

株式会社シグテックファスナー

ホームページ www.sigtec-f.com

