

エンブラナット引張強度

外径 $\phi 18$
内ネジ W3/8-16

強度種類	有効断面積	計 算 値
引張強度	197.64mm ²	12,013N (1,225kgf)
剪断強度	197.64mm ²	10,856N (1,107kgf)

() 内は従来単位を示す

上の表は、日本ポリペンコ（株）製 ポリペンコアセタールの物性値より
算出した数値です。
破断強度となります。

平成25年1月15日

株式会社シグテックファスナー

ホームページ www.sigtec-f.com

