


エンプラナット引張強度

内ネジ：W3/8-16

試験方法	有効断面積	平均値
引張試験	200.4mm ²	7,061N (720kgf)

() 内は従来単位を示す

状態：エンプラナット破断 ネジ部損傷無し



使用試験器：油圧式試験器

材質：ポリアセタール

平成25年1月25日

株式会社シグテックファスナー

ホームページ www.sigtec-f.com

