

チャンネルハンガー引張試験成績書

〈チャンネルハンガー 5.0×23N〉

試験方法	最大引張強度	使用板厚
引張試験	3825N (390kgf)	1.6mm
	3923N (400kgf)	2.3mm (金具破断)
	3923N (400kgf)	3.2mm (金具破断)

()内は従来単位を示す

試験材：1.6mm～3.2mm C形鋼

セルフドリリング タッピングスクリュー (板厚 1.6mm～3.2mm)

平成25年3月25日

株式会社シグテックファスナー

ホームページ www.sigtec-f.com