

デッキメイト引張強度成績書

〈KD-Ⅱ〉

試験方法	試験値	試料 (デッキ)
引張試験	アリ溝幅 23.5mm 4,903 N (500kgf)	JFE建材 (株)
	アリ溝幅 25.5mm 6,374 N (650kgf)	Cデッキ C50・75 板厚 1.2mm

()内は従来単位を示す

試験状態 ハンガーが変形して、離脱した。

* 使用するデッキプレートの厚み、アリ溝幅及び条件により、引張強度は変わります。

平成25年3月28日

株式会社シグテックファスナー



ホームページ www.sigtec-f.com