

# Nデッキメイト引張強度成績書

〈N-N〉

試験方法	試験値	試料 (デッキ)
引張試験	2,059 N (210 kgf)	日本鋼管ライトスチール Nデッキ 板厚 1.0 mm

( )内は従来単位を示す

試験状態 デッキプレートが変形して、離脱した。

\*使用するデッキプレートの厚み施工条件及び状態により、引張強度は変化します。

平成25年3月22日

株式会社シグテックファスナー

ホームページ [www.sigtec-f.com](http://www.sigtec-f.com)