

デッキメイト[®]引張試験成績書

〈QLハンガー 185-L t1.6〉

試験材	最大引張強度	状態
JFE建材 QLデッキ QL99-50 デッキ厚 1.2mm	3923N (400kgf)	ハンガーが変形し デッキより離脱



■試験状態

QLデッキにハンガーを取り付け、油圧試験で引張試験をし最大値を計測。

(*実際の施工、使用はイラストと天地が逆となります)

■試験結果

図のように変形しデッキより離脱。
板状(リブ無)の場合は強度も落ち
変形状態も異なります。



*使用するデッキプレートの厚み及び施工条件、状態より、最大引張強度が変化します。

*垂直状態でご使用ください。

*安全率を充分考慮してご使用ください。

平成25年3月22日

株式会社シグテックファスナー



ホームページ www.sigtec-f.com