

デッキメイト引張試験成績書

〈SE-S 19-22〉

試験材	最大引張強度	状態
日鐵住金建材工業 スーパーEデッキ 板厚 t 1.2	5540 N (565 kgf)	デッキより離脱

()内は従来単位を示す

※垂直の状態でご使用ください。

※施工条件および状態より、引張強度にバラつきが生じますので考慮して
ご使用ください。

※安全率は十分に考慮してご使用ください。

平成17年3月3日

株式会社シグテックファスター

ホームページ www.sigtec-f.com

