

# チャンネルハンガー引張試験成績書

〈チャンネルハンガー 5.0×23N〉

試験方法	最大引張強度	使用板厚
引張試験	3825 N (390 kgf)	1.6 mm
	3923 N (400 kgf)	2.3 mm (金具破断)
	3923 N (400 kgf)	3.2 mm (金具破断)

( )内は従来単位を示す

試験材：1.6 mm～3.2 mm C形鋼

セルフドリリング タッピングスクリュー (板厚 1.6 mm～3.2 mm)

2019年4月1日

開発・製造元  
イファス株式会社 / (株) シグテックファスター  
詳しい情報は こちらから <http://www.iifas.jp>  
Email: [sales@iifas.jp](mailto:sales@iifas.jp)

